



更快 更准 更满意
Efficient Accurate Satisfying



检 验 报 告

TESTING REPORT

常州进出口工业及消费品安全检测中心

CHANGZHOU SAFETY TESTING CENTER FOR ENTRY-EXIT
INDUSTRIAL AND CONSUMABLE PRODUCTS

国家食品接触材料检测重点实验室

STATE KEY TESTING LABORATORY OF FOOD CONTACT MATERIALS





页码: 1 / 3

出证日期: 2019/06/21

证书编号: FCM1921096

检 验 报 告



样品名称: 32 炒锅
 申请单位: 德州奥博尔炊具科技有限公司
 地 址: 山东省德州市临邑县临盘镇工业园内/251507
 生产单位: 德州奥博尔炊具科技有限公司
 样品来源: 委托送样
 样品材质: 无涂层铁质炒锅
 样品描述: ——
 样品数量: 5 只
 生产批号: 2019-6-8
 样品编号: FCM1921096
 接样日期: 2019/06/13
 检验日期: 2019/06/13~2019/06/21

拟接触食品:	——
使用人群:	——
使用条件:	重复使用
使用 S/V:	未知
清洗要求:	——
检验依据:	依据客户要求, 按照 GB 4806.9-2016 测试
检验项目:	见续页
方法依据:	见续页
检验结果:	见续页
结 论:	续页检验结果符合 GB 4806.9-2016 对相关指标的要求。

授权签字人:

签发日期: 2019/06/22





页码: 2 / 3

出证日期: 2019/06/21

证书编号: FCM1921096

检验结果

1. 感官要求:

检验项目	检验结果	限量要求	单项判定	方法依据
感官要求				
感官	符合	见备注 1)	合格	GB 4806.9-2016
浸泡液	符合	见备注 2)	合格	GB 4806.9-2016

备注: 1) 接触食品的表面应清洁, 镀层不应开裂、剥落, 焊接部分应光洁, 无气孔、裂缝、毛刺。

2) 迁移试验所得浸泡液不应有异臭。

2. 理化指标:

试验条件: 1g/L 柠檬酸溶液, 沸腾温度, 1h

检验项目	检验结果	方法检出限/ 定量限	限量要求	单项判定	方法依据
重金属迁移量, mg/kg					
砷 (As)	<0.03	0.03mg/L	≤0.04	合格	GB 31604.49-2016 第二部分第二法
镉 (Cd)	<0.003	0.003mg/L	≤0.02	合格	
铅 (Pb)	0.185	0.03mg/L	≤0.2	合格	

备注: 1) 模拟物及迁移试验条件依据 GB 4806.9-2016 附录 A 选择。样品采用灌装法测试。

2) 检测结果按照 S/V 为 6dm²/1L (kg) 进行换算。迁移试验的结果为第三次迁移试验测试结果。





页码: 3 / 3

出证日期: 2019/06/21

证书编号: FCM1921096

样品图片



*** 结束 ***

