

报告编号: DGF210426022LC01

第 1 页 共 3 页

申 请 商 : 海南奇厨电器有限公司
地 址 : 海南省海口市龙华区海秀中路 71 号海垦广场 B 座写字楼 3 楼

以下的检测样品及样品信息由客户提供并确认:

产品名称 : 入面粉筛套装
型 号 : FS21W1-001

样品接收日期 : 2021-04-26
检测日期 : 2021-04-26 至 2021-05-07

检测要求

依据GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

结论

符合

检测方法

: 参考GB 31604.49-2016 (第二法) 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、
铬、镍、铅迁移量的测定。

检测结果

: 请参见下一页。

主 检:

陈彦伊

陈彦伊

杨运成

杨运成
(授权签字人)

核:

刘梅

刘梅

签 发:

日

检测专用章

2021-05-07

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGF210426022LC01

第 2 页 共 3 页

检测结果:

检测项目		浸泡条件	单位	限值	结果
					1 号
感官测试		---	---	接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺。迁移试验所得浸泡液不应有异臭。	表面清洁，镀层不开裂、剥落，焊接部分光洁，无气孔、裂缝、毛刺。迁移试验所得浸泡液没有异臭。
迁移量测试	砷(As)	4%乙酸煮沸 30min， 室温放置 24h	mg/kg	≤0.04	<0.01
	镉(Cd)		mg/kg	≤0.02	<0.001
	铅(Pb)		mg/kg	≤0.05	<0.01
	铬(Cr)		mg/kg	≤2.0	<0.01
	镍(Ni)		mg/kg	≤0.5	<0.02
结论					合格

检测部位描述:

组别	图片编号	检测部位名称
1 号	1	银色金属

备注:

- (1) mg/kg=ppm=0.0001%;
- (2) < = 小于, ≤ = 小于或等于;
- (3) “---” = 不适用。

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGF210426022LC01

第 3 页 共 3 页

样品照片:



1



参考图片

报告完

本文件不可复制，未得到 NTEK 的书面许可，任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的，NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明，此检测报告的检测结果仅对送测样品负责，送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>