

检测报告

报告编号: DGF210406065GC02

第 1 页 共 3 页

申请商 : 海南奇厨电器有限公司
地 址 : 海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号 205-室-N

以下的检测样品及样品信息由客户提供并确认:

产品名称 : 硅胶工具套装 (小刮刀, 大刮刀, 硅胶刷)
型 号 : TZGD20W1-001P / TZGD20W1-001G
材 质 : 硅胶

样品接收日期 : 2021-04-06
检测日期 : 2021-04-06 至 2021-04-13

检测要求

依据 GB 4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品。

结论

符合

检测方法:

1. 参考 GB 31604.8-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定。
2. 参考 GB 31604.2-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定。
3. 参考 GB 31604.9-2016(第一法) 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定。

检测结果 : 请参见下一页。

主 检:

陈彦伊

陈彦伊

刘梅

刘梅

签 发:

杨运成

杨运成
(授权签字人)

2021-04-13

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGF210406065GC02

第 2 页 共 3 页

检测结果:

检测项目	单位	限值	结果	
			1号	
感官测试	---	色泽正常, 无异臭、污物。迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变。	色泽正常, 无异臭、污物。迁移试验所得浸泡液无着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变。	
总迁移量	10%乙醇, 70°C, 2h	mg/dm ²	≤10	<3.0
	4%乙酸, 70°C, 2h	mg/dm ²	≤10	<3.0
	50%乙醇, 70°C, 2h	mg/dm ²	≤10	<3.0
高锰酸钾消耗量	水, 60°C, 0.5h	mg/kg	≤10	5.1
重金属(以 Pb 计)	4%乙酸, 60°C, 0.5h	mg/kg	≤1.0	<1.0
结论			通过	

检测部位描述:

1 号: 粉色硅胶

备注:

- (1) mg/dm²=毫克每平方分米; mg/kg=ppm=0.0001%;
- (2) ≤=小于或等于; <=小于;
- (3) "---"=不适用。

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666 传真: (+86-769) 23301600 邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告


报告编号: DGF210406065GC02

第 3 页 共 3 页

样品照片:



检测样品



参考图片

报告完

本文件不可复制，未得到 NTEK 的书面许可，任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的，NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明，此检测报告的检测结果仅对送测样品负责，送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼
电话: (+86-769) 23301666 传真: (+86-769) 23301600 邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>