

## 检测报告 201819122458

报告编号: DGF210507036MC

第 1 页 共 3 页

申请商 : 海南奇厨电器有限公司  
地址 : 海南省海口市龙华区海秀中路 71 号海垦广场 B 座写字楼 3 楼

以下的检测样品及样品信息由客户提供并确认:

产品名称 : 3.5寸蛋糕模、6寸蛋糕模、8寸蛋糕模、多连模  
型号 : YX08W1-001P/G、YX15W1-001P/G、YX20W1-001P/G、DL28W1-001P/G

样品接收日期 : 2021-05-07  
检测日期 : 2021-05-07 至 2021-05-13

## 检测要求

依据 GB 4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

## 结论

符合

## 检测方法:

1. 参考 GB 31604.8-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定。
2. 参考 GB 31604.2-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定。
3. 参考 GB 31604.9-2016 (第一法) 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定。

检测结果 : 请参见下一页。

主 检:

陈彦伊

陈彦伊

审 核:

刘梅

刘梅

签 发:

杨运成

杨运成  
(授权签字人)

日 期:

2021-05-13



本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

http://www.dgntek.org.cn

## 检测结果:

检测项目		单位	限值	结果
				1号
感官测试		---	色泽正常, 无异臭、污物。迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变。	色泽正常, 无异臭、污物。迁移试验所得浸泡液无着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变。
总迁移量	10%乙醇, 100°C, 4h	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	<3.0
	4%乙酸, 100°C, 4h	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	<3.0
	50%乙醇, 100°C, 4h	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	<3.0
高锰酸钾消耗量	去离子水, 60°C, 0.5h	mg/kg	≤10	1.6
重金属(以 Pb 计)	4%乙酸, 60°C, 0.5h	mg/kg	≤1.0	<1.0
结论				通过

## 检测部位描述:

1 号: 粉色硅胶

## 备注:

(1) mg/dm<sup>2</sup>=毫克每平方分米; mg/kg=ppm=0.0001%;

(2) ≤=小于或等于; <=小于。

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600


邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

报告编号: DGF210507036MC

第 3 页 共 3 页

样品照片:



参考图片

\*\*\*报告完\*\*\*

本文件不可复制，未得到 NTEK 的书面许可，任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的，NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明，此检测报告的检测结果仅对送测样品负责，送测样品保留时间为 30 天。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>